

HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001

Produktbeschreibung

HD-PUR FÜLLGRUND ist eine rasch trocknende vergilbungsfreie Spritzgrundierung mit guter Fülle und ausgezeichnetem Stand.

Sie wird besonders für halbgeschlossene bis geschlossenporige Flächen eingesetzt.

Die gute Schleifbarkeit ist als besonderes Merkmal hervorzuheben.

Anwendungsbeispiel

Kirschbaum natur lackiert

1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-PUR FÜLLGRUND 650-0001
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320

2. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-SOLO-PUR 623-0029
MV 10:1 mit HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

DIN EN 13501 – 1 schwerentflammbar

DIN 4102 B1 – schwerentflammbar

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW) polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 – 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	30 Sek. im DIN 4 Becher
Härter:	HD-PUR / CRYL HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	130 - 180 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

650-0001-30LH	30 l Gebinde
650-0001-10LK	10 l Gebinde
650-0001-5LK	5 l Gebinde
650-0001-1K	1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.