



Harzgallen und Äste an Holzfassaden

Bei Nadelhölzern ist Harzfluss möglich.

Wir unterscheiden zwischen offenen und geschlossenen Harzgallen oder Harztaschen. (siehe Sortierkriterien für Hobelwaren VSH).

Harzgallen bleiben auch nach der Montage der Aussenschalung aktiv und können die Farbbehandlung lokal verletzen. Bei dickschichtigen Systemen sind Schichtverletzungen möglich, was zu Wasserhinterwanderung des Schutzanstriches führen kann. Durch Ausschwitzen der Äste können Haftungsprobleme entstehen. Dunkle Farbtöne neigen infolge der stärkeren Erwärmung des Schutzanstriches vermehrt zu Harzaustritten als helle Farbtöne (siehe unten aufgeführte Tabelle)

Eine rechtzeitige Nachpflege ist empfehlenswert.

Bei offenporigen Systemen wie z.B. impralan®finish, impralan®finish metallic oder bei dünnschichtigen Lasuren wie impralan®T400, impranol®color und profilan®fina kann punktuell retouchiert werden. Die Harzgallen können bei Temperaturen < 20°C mit dem Spachtel abgestossen werden.

Oberflächentemperaturen von Beschichtungen

	deckend		Tomporatur	lasierend	
Nuance	RAL	Farbton	Temperatur	Farbton	Nuance
mittel	9005	schwarz/anthrazit	80°C		_
	8003	lehmbraun	ca. 70°C	ebenholz	Ke
	7031	blaugrau		dunkelbraun	dunke
	6001	smaragdgrün		nussbaum) p
	5007	brillantblau			
	3003	rubinrot		wallnuss	<u> </u>
	6018	gelbgrün	ca. 60°C	teak	mittel
	5018	türkisblau		padouk	Ε
	3000	feuerrot	ca. 50°C	eiche hell	hell
	2002	blutorange		kiefer	
	1021	rapsgelb		eiche hell	
hell	1015	hellelfenbein	ca. 45°C		
	1004	goldgelb			
	9001	cremeweiss			
	9016	verkehrsweiss			

Dynasol 12/09